

⑫ 公開特許公報(A)

昭62-252406

⑬ Int. Cl. ⁴	識別記号	庁内整理番号	⑭ 公開
C 08 F 210/02	M J H	8319-4J	昭和62年(1987)11月4日
4/68	M F G	7167-4J	
232/08	M N V	8319-4J	審査請求 未請求 発明の数 1 (全12頁)

⑮ 発明の名称 環状オレフィン系ランダム共重合体

⑯ 特 願 昭61-95905

⑰ 出 願 昭61(1986)4月26日

⑱ 発 明 者 南 修 治 大竹市御園1丁目2番5号
 ⑲ 発 明 者 梶 浦 博 一 大竹市御園1丁目2番7号
 ⑲ 発 明 者 小 田 秀 邦 岩国市室の木町4丁目64番16号
 ⑳ 出 願 人 三井石油化学工業株式 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号
 会社
 ㉑ 代 理 人 弁理士 山 口 和

明 細 書

1. 発明の名称
環状オレフィン系ランダム共重合体
2. 特許請求の範囲
- (i) エチレン成分および下記一般式〔I〕または一般式〔II〕で表わされる環状オレフィン成分からなる環状オレフィン系ランダム共重合体であつて、
 (i) エチレンに由来する繰り返し単位③が40ないし90モル%および該環状オレフィンに由来する繰り返し単位④が10ないし60モル%の範囲にあり、
 (ii) 該環状オレフィンに由来する繰り返し単位③が下記一般式〔III〕または一般式〔IV〕で表わされる構造を形成しており、
 (iii) 135℃でのデカリン中で測定した極限粘度〔η〕が0.01ないし20 dl/g の範囲にあり、
 (iv) ゲルパーミエーションクロマトグラフィーによつて測定した分子重量分布 (R_w/R_n) が4以下であり、

(v) ガラス転移温度(T_g)が10ないし130℃の範囲にあり、

(vi) X線回折法によつて測定した結晶化度が0ないし10%の範囲にある、
 ことを特徴とする環状オレフィン系ランダム共重合体。

一般式





〔I〕



〔II〕

(式中、nは3ないし4の整数であり、R⁵ないしR⁶はそれぞれ水素原子、ハロゲン原子または炭化水素基を示す)

一般式



(式中、n および R^1 ないし R^6 は前記と同じである)

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、環状オレフィン系ランダム共重合体に関する。さらに詳細には、透明性、耐熱性、耐熱老化性、耐薬品性、耐溶剤性、誘電特性および種々の機械的特性に優れ、かつ分子量分布及び組成分布が狭い環状オレフィン系ランダム共重合体を提供するものである。

は急冷を行つて結晶の成長を止める方法が用いられるが、その効果は十分とは言えない。むしろ造粒剤のような第三成分を添加することはポリオレフィンが本来有している優れた諸性質を損なり虞もあり、また急冷法は装置が大掛かりになるほか、結晶化度の低下に伴つて耐熱性や剛性なども低下する虞がある。

エチレンと嵩高なモノマーとの共重合体については、たとえば米国特許公報第 2,883,372 号にエチレンと 2,3-ジヒドロジシクロペンタジエンとの共重合体が開示してある。しかしこの共重合体は剛性、透明性のバランスは優れているもののガラス転位温度が 100℃ 近辺であつて耐熱性に劣る。また、エチレンと 5-エチリデン-2-ノルボルネンの共重合体も同様の欠点がある。

また、特公昭 46-14910 号公報には、1,4,5,8-ジメタノ-1,2,3,4,4a,5,8,8a-オクタヒドロナフタレンの単独重合体が提案されているが、該重合体は耐熱性や耐熱老化性に劣る。さらに、特開昭 58-127728 号公報には、1,4,5,8-ジ

(従来の技術)

透明性に優れた合成樹脂としては、ポリカーボネートやポリメタクリル酸メチルあるいはポリエチレンテフタレートなどが知られている。たとえればポリカーボネートは透明性と共に耐熱性、耐熱老化性、耐衝撃性にも優れた樹脂である。しかし強アルカリに対しては容易に侵されて耐薬品性に劣るという問題がある。ポリメタクリル酸メチルは酢酸エチルやアセトン、トルエンなどに侵され易く、エーテル中で膨潤を起こし、さらに耐熱性も低いという問題がある。またポリエチレンテフタレートは耐熱性や機械的性質に優れたものの強度やアルカリに弱く、加水分解を受け易いという問題がある。

一方、汎用樹脂として広く利用されているポリオレフィン、耐薬品性、耐溶剤性に優れ、また機械的性質に優れたものが多いが、耐熱性の乏しいものが多く、結晶性樹脂であるが由に透明性に劣る。一般にポリオレフィンの透明性改善には造粒剤を添加して結晶構造を微細化するが、もしく

メタノ-1,2,3,4,4a,5,8,8a-オクタヒドロナフタレンの単独重合体または該環状オレフィンとノルボルネンタイプのモノマーとの共重合体が提案されているが、該重合体はいずれも開環重合体であることが前記公報の記載から明らかである。このような開環重合体は重合体主鎖中に不飽和結合を有しているので、耐熱性、耐熱老化性に劣るという欠点を有している。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明者らは、透明性、耐熱性、耐熱老化性、耐薬品性、耐溶剤性、誘電特性および種々の機械的特性に優れ、分子量分布および組成分布が狭い環状オレフィン系ランダム共重合体を検討した結果、エチレン及び環状オレフィン単量体を可溶性バナジウム化合物成分および有機アルミニウム化合物成分から形成される触媒の存在下に、特定の条件下に共重合することにより、前記目的が達成された新規な環状オレフィン系ランダム共重合体が見出され、本発明に到達した。



(問題点を解決するための手段) 及び (作用)

本発明によれば、エチレン成分および下記一般式 (I) または一般式 (II) で表わされる環状オレフィン成分からなる環状オレフィン系ランダム共重合体であつて、

- (i) エチレンに由来する繰り返し単位 (n) が 40 ないし 90 モル % および該環状オレフィンに由来する繰り返し単位 (m) が 10 ないし 60 モル % の範囲にあり、
- (ii) 該環状オレフィンに由来する繰り返し単位 (m) が下記一般式 (III) または一般式 (IV) で表わされる構造を形成しており、
- (iii) 135 °C のデカリン中で測定した極限粘度 (η) が 0.01 ないし 20 dl/g の範囲にあり、
- (iv) ゲルパーミエーションクロマトグラフィーによつて測定した分子量分布 (M_w/M_n) が 4 以下であり、
- (v) ガラス転移温度 (T_g) が 10 ないし 130 °C の範囲にあり、
- (vi) X線回折法によつて測定した結晶化度が 0 ないし 10 % の範囲にある、



ことを特徴とする環状オレフィン系ランダム共重合体が提供される。

一般式



(式中、n は 3 ないし 4 の整数であり、 R^1 ないし R^6 はそれぞれ水素原子、ハロゲン原子または炭化水素基を示す)



一般式



(式中、n および R^1 ないし R^6 は前記と同じである)



本発明の環状オレフィン系ランダム共重合体はエチレン成分および特定の環状オレフィン成分から構成される環状オレフィン系ランダム共重合体である。該環状オレフィン成分は下記一般式 (I) または一般式 (II) で表わされる環状オレフィン成分であり、本発明の環状オレフィン系ランダム共重合体においては該環状オレフィン成分が一般式 (III) または一般式 (IV) で表わされる構造を形成している。

一般式



(式中、n は 3 ないし 4 の整数であり、 R^1 ないし R^6 はそれぞれ水素原子、ハロゲン原子または炭化水素基を示す)。

一般式



(式中、n および R^1 ないし R^6 は前記と同じである)

本発明の環状オレフィン系ランダム共重合体において、エチレン成分に由来する繰り返し単位 (n)

は40ないし90モル%、好ましくは50ないし85モル%の範囲にあり、該環状オレフィンに由来する繰り返し単位は10ないし60モル%、好ましくは15ないし50モル%の範囲にあり、エチレン成分に由来する繰り返し単位および該環状オレフィン成分に由来する繰り返し単位はランダムに配列した実質上線状の環状オレフィン系ランダム共重合体を形成している。本発明の環状オレフィン系ランダム共重合体は実質上線状であり、ゲル状架橋構造を有していないことは、該共重合体が135℃のデカリン中に完全に溶解することによつて確認できる。

本発明の環状オレフィン系ランダム共重合体の135℃のデカリン中で測定した極限粘度 $[\eta]$ は0.01ないし20dl/g、好ましくは0.05ないし10dl/gの範囲にある。

本発明の環状オレフィン系ランダム共重合体のゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)によつて測定した分子量分布 (M_w/M_n) は4以下、好ましくは3.5以下、とくに好ましくは3以下の

範囲にある。分子量分布 (M_w/M_n) が4より大きくなると低分子量共重合体の含有量が多くなり、光学メモリディスク、光ファイバーなどの光学材料の分野に成形した場合に、表面平滑性不良によるノイズの増大や、表面タツツ性の増加、機械的強度の低下など原因となる。



本発明の環状オレフィン系ランダム共重合体のガラス転移温度 (T_g) は10ないし130℃、好ましくは20ないし100℃の範囲にあり、融点は通常は観測されない。

また、本発明の環状オレフィン系ランダム共重合体のX線回折法によつて測定した結晶化度は0ないし10%、好ましくは0ないし8%、とくに好ましくは0ないし7%の範囲である。該共重合体の結晶化度が10%より大きくなると、光学メモリディスク、光ファイバーなどの光学材料の分野に成形した場合に、複屈折、乱反射などによるノイズが増大するようになる。

本発明の環状オレフィン系ランダム共重合体は次に示す方法によつて製造することができる。す

なわち、可溶性バナジウム化合物及び有機アルミニウム化合物から形成される触媒の存在下に、炭化水素媒体からなる液相中でエチレンと下記一般式(I)及び一般式(II)で表わされる不飽和単量体からなる群から選ばれる少なくとも1種の環状オレフィンを共重合させる方法において、重合反応系内に供給される可溶性バナジウム化合物の濃度を重合反応系内の可溶性バナジウム化合物の濃度の10倍以下に維持しながら連続的に供給し、重合反応系の液相中におけるバナジウム原子に対するアルミニウム原子の比(A_{Al}/V)を2以上に保ち、共重合体中のエチレン成分に由来する繰り返し単位(a)が40ないし90モル%および該環状オレフィン成分に由来する繰り返し単位(b)が10ないし60モル%の範囲となるようにエチレンおよび該環状オレフィンを連続的に供給し、連続的に共重合を行うことを特徴とする環状オレフィン系ランダム共重合体の製法によつて達成される。

一般式



(式中、nは3ないし4の整数であり、 R^1 ないし R^6 はそれぞれ水素原子、ハロゲン原子または炭化水素基を示す)

本発明の方法において、触媒組成成分として使用される可溶性バナジウム化合物成分は重合反応系の炭化水素媒体に可溶性のバナジウム化合物成分であり、具体的には一般式 $VO_2(OR)_aXb$ 又は $V(OR)_cXd$ (但しRは炭化水素基、 $0 \leq a \leq 3$ 、 $0 \leq b \leq 3$ 、 $2 \leq a+b \leq 3$ 、 $0 \leq c \leq 4$ 、 $0 \leq d \leq 4$ 、 $3 \leq c+d \leq 4$)で表わされるバナジウム化合物、あるいはこれら電子供与体付加物を

代表例として挙げる事ができる。より具体的には $\text{VO}(\text{OC}_2\text{H}_5)_3$, $\text{VO}(\text{OC}_2\text{H}_5)_2\text{C}_6\text{H}_5$, $\text{VO}(\text{OC}_2\text{H}_5)_2\text{C}_6\text{H}_4$, $\text{VO}(\text{O}-i\text{Pr}-\text{C}_6\text{H}_4)_2$, $\text{VO}(\text{O}-n-\text{C}_6\text{H}_4)_2$, $\text{VO}(\text{OC}_2\text{H}_5)_2$, VOBr_2 , VOCl_2 , $\text{VO}(\text{O}-n-\text{C}_6\text{H}_4)_2$, $\text{VOCl}_3 \cdot 2\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ などを例示することができる。

本発明に使用される有機アルミニウム化合物酸媒成分としては、少なくとも分子内に1個のAl-C炭素結合を有する化合物が利用でき、例えば、

(I) 一般式 $\text{R}_m^1\text{Al}(\text{OR}^1)_n\text{H}_p\text{X}_q$
 (ここで R^1 および R^1 は炭素原子数通常1ないし15個、好ましくは1ないし4個を含む炭化水素基で互いに同一でも異なつていてもよい。X はハロゲン、m は $0 \leq m \leq 3$ 、n は $0 \leq n < 3$ 、p は $0 \leq p < 3$ 、q は $0 \leq q < 3$ の数であつて、しかも $m+n+p+q=3$ である) で表わされる有機アルミニウム化合物、

(II) 一般式 $\text{M}^1\text{Al}(\text{OR}^1)_n$
 (ここで M^1 は Li, Na, K であり、 R^1 は前記と同

じ) で表わされる第1族金属とアルミニウムとの錯アルキル化合物などを挙げる事ができる。

前記の(I)に属する有機アルミニウム化合物としては、次のものを例示できる。

一般式 $\text{R}_m^1\text{Al}(\text{OR}^1)_3-m$
 (ここで R^1 および R^1 は前記と同じ。m は好ましくは $1.5 \leq m \leq 3$ の数である)。

一般式 $\text{R}_m^1\text{Al}(\text{X})_3-m$
 (ここでは R^1 は前記と同じ。X はハロゲン、m は好ましくは $0 < m < 3$ である)。

一般式 $\text{R}_m^1\text{Al}(\text{H})_3-m$
 (ここで R^1 は前記と同じ。m は好ましくは $2 \leq m < 3$ である)。

一般式 $\text{R}_m^1\text{Al}(\text{OR}^1)_n\text{X}_q$
 (ここで R^1 および R^1 は前記と同じ。X はハロゲン、 $0 < m \leq 3$ 、 $0 \leq n < 3$ 、 $0 \leq q < 3$ 、 $m+n+q=3$ である) で表わされるものなどを例示できる。

(I)に属するアルミニウム化合物において、より具体的には、トリエチルアルミニウム、トリブチル

アルミニウムなどのトリアルキルアルミニウム；トリイソプロピルアルミニウムのようなトリアルキルアルミニウム；ジエチルアルミニウムエトキシド、ジブチルアルミニウムブトキシドなどのジアルキルアルミニウムアルコキシド；エチルアルミニウムセスキエトキシド、ブチルアルミニウムセスキブトキシドなどのアルキルアルミニウムセスキアルコキシドのほか、 $\text{R}_m^1\text{Al}(\text{OR}^1)_3$ など表わされる平均組成を有する部分的にアルコキシ化されたアルキルアルミニウム；ジエチルアルミニウムクロリド、ジブチルアルミニウムクロリド、ジエチルアルミニウムブロミドのようなジアルキルアルミニウムハライド；エチルアルミニウムセスキクロリド、ブチルアルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウムセスキブロミドのようなアルキルアルミニウムセスキハライド、エチルアルミニウムジクロリド、プロピルアルミニウムジクロリド、ブチルアルミニウムジブロミドなどのようなアルキルアルミニウムジハライドなどの部分的にハロゲン化されたアルキルアルミニ

ウム；ジエチルアルミニウムヒドリド、ジブチルアルミニウムヒドリドなどのジアルキルアルミニウムヒドリド、エチルアルミニウムジヒドリド、プロピルアルミニウムジヒドリドなどのアルキルアルミニウムジヒドリドなどの部分的に水素化されたアルキルアルミニウム；エチルアルミニウムエトキシクロリド、ブチルアルミニウムブトキシクロリド、エチルアルミニウムエトキシブロミドなどの部分的にアルコキシ化およびハロゲン化されたアルキルアルミニウムを例示できる。また(I)に類似する化合物として、炭素原子や窒素原子を介して2以上のアルミニウムが結合した有機アルミニウム化合物であつてもよい。このような化合物として例えば、 $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{Al}(\text{OAl}(\text{C}_6\text{H}_5)_2)_2$ 、 $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{Al}(\text{OAl}(\text{C}_6\text{H}_5)_2)_2$ 、 $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{Al}(\text{N}(\text{C}_6\text{H}_5)_2)_2$ などを例示できる。

前記(II)に属する化合物としては、 $\text{LiAl}(\text{C}_6\text{H}_5)_4$ 、 $\text{LiAl}(\text{C}_6\text{H}_5)_3$ などを例示できる。これらの中では、とくにアルキルアルミニウムハライド、アル

キルアルミニウムジハライド又はこれらの混合物を用いるのが好ましい。

環状オリフィン系重合体の製造法

本発明の方法において、重合原料として使用される環状オリフィンは、一般式〔I〕及び一般式〔II〕で表わされる不飽和単量体からなる群から選ばれた少なくとも1種の環状オリフィンである。一般式〔I〕で表わされる環状オリフィンはシクロペンタジエン類と相応するオリフィン類とをディールス・アルダー反応で縮合させることにより容易に製造することができ、また一般式〔II〕で表わされる環状オリフィンは同様にシクロペンタジエン類と相応する環状オリフィンとをディールス・アルダー反応によつて縮合させることにより容易に製造することができる。一般式〔I〕で表わされる環状オリフィンは炭素原子数が通常7ないし20のビシクロアルケンであり、具体的には表1に記載したビシクロアルケンを例示することができ、一般式〔II〕で表わされる環状オリフィンは炭素原子数が通常9ないし25のトリシクロアルケンであり、具体的には表2に記載したトリシクロアルケンである。

表 1














化 学 式	化 合 物 名
	ビシクロ〔2,2,1〕ヘプト-2-エン
	6-メチルビシクロ〔2,2,1〕ヘプト-2-エン
	5,6-ジメチルビシクロ〔2,2,1〕ヘプト-2-エン
	1-メチルビシクロ〔2,2,1〕ヘプト-2-エン
	6-エチルビシクロ〔2,2,1〕ヘプト-2-エン
	n-オクチルビシクロ〔2,2,1〕ヘプト-2-エン
	1-オクチルビシクロ〔2,2,1〕ヘプト-2-エン
	7-メチルビシクロ〔2,2,1〕ヘプト-2-エン

表 2

化 学 式	化 合 物 名
	トリシクロ〔4,3,0,1 ²³ 〕-3-デセン
	2-メチルトリシクロ〔4,3,0,1 ²³ 〕-3-デセン
	5-メチルトリシクロ〔4,3,0,1 ²³ 〕-3-デセン
	トリシクロ〔4,4,0,1 ²⁵ 〕-3-デセン
	10-メチルトリシクロ〔4,4,0,1 ²⁵ 〕-3-デセン

また、本発明の環状オリフィン系ラジカル共重合体を製造する方法においては、前記エチレンと前記環状オリフィンが共重合されるが、該必須の二成分の他に本発明の目的を損なわない範囲で必要に応じて他の共重合可能な不飽和単量体成分を共重合させることもできる。該共重合可能な不飽和単量体として具体的には、たとえば生成するラジカル共重合体中のエチレン成分単位と等モル未満の範囲のプロピレン、1-ブテン、4-メチル-1-ペンテン、1-ヘキセン、1-オクテン、1-デセン、1-ドデセン、1-テトラデセン、1-ヘキサデセン、1-オクタデセン、1-エイコンなどの炭素原子数が3ないし20のα-オリフィンなどを共重合することができる。

共重合反応は炭化水素媒体中で行われる。炭化水素媒体としては、たとえばヘキサン、ヘプタン、オクタン、灯油のような脂肪族炭化水素、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサンのような脂環族炭化水素、ベンゼン、トルエン、キシレンのような芳香族炭化水素、前記重合性不飽和単量体など

を例示することができ、これらの2種以上の混合媒体であっても差しつかえない。

本発明の環状オレフィン系ランダム共重合体を製造する方法において、共重合反応は連続法で実施される。その際の重合反応系に供給される可溶性バナジウム化合物の濃度は重合反応系の可溶性バナジウム化合物の濃度の10倍以下、好ましくは7ないし1倍、さらに好ましくは5ないし1倍、もつとも好ましくは3ないし1倍の範囲である。また、重合反応系内のバナジウム原子に対するアルミニウム原子の比(δ/ν)は2以上、好ましくは2ないし50、さらに好ましくは3ないし20の範囲である。該可溶性バナジウム化合物及び該有機アルミニウム化合物はそれぞれ通常前記炭化水素媒体で希釈して供給される。ここで、該可溶性バナジウム化合物は前記濃度範囲に希釈することが望ましいが、有機アルミニウム化合物は重合反応系における濃度の例えば50倍以下の任意の濃度に調整して重合反応系に供給する方法が採用される。本発明の方法において、共重合反応系内の可

溶性バナジウム化合物の濃度はバナジウム原子として通常は0.01ないし5グラム原子/ δ 、好ましくは0.05ないし3グラム原子/ δ の範囲である。

本発明の環状オレフィン系ランダム共重合体を製造する方法において、前記可溶性バナジウム化合物および有機アルミニウム化合物の各触媒成分の他に必要に応じて電子給与体の共存下に共重合反応を行うこともできる。電子供与体としては、アルコール、フェノール類、ケトン、アルデヒド、カルボン酸、有機酸又は無機酸のエステル、エーテル、酸アミド、酸無水物、アルコキシシランの如き含酸素電子供与体、アンモニア、アミン、ニトリル、イソシアネートの如き含窒素電子供与体などを用いることができる。

また、共重合反応は-50ないし100で、好ましくは-30ないし80で、さらに好ましくは-20ないし80の温度で実施される。共重合反応は通常は連続法で実施される。その場合、重合原料のエチレン、環状オレフィン、必要に応じて共重合される共重合可能成分、触媒成分の可溶性のバナジウ

ム化合物成分、有機アルミニウム化合物成分及び炭化水素媒体が重合反応系に連続的に供給され、重合反応混合物が重合反応系から連続的に排出される。共重合反応の際の平均停留時間は重合原料の種類、触媒成分の濃度及び温度によっても異なるが、通常は5分ないし5時間、好ましくは10分ないし3時間の範囲である。共重合反応の際の圧力は通常は0を越えて50kg/cm²、好ましくは0を越えて20kg/cm²に維持され、場合によっては窒素、アルゴンなどの不活性ガスを存在させてもよい。また、共重合体の分子量を調整するために、適宜、水素などの分子重量調節剤を存在させることもできる。

共重合反応に供給されるエチレン/環状オレフィンのモル比は通常は99/1ないし1/99、好ましくは98/2ないし2/98の範囲である。

共重合反応によつて得られる生成共重合体溶液は環状オレフィン系ランダム共重合体の炭化水素媒体溶液である。該生成共重合体溶液中に含まれる環状オレフィン系ランダム共重合体の濃度は通

常は2.0ないし20.0重量%、好ましくは2.0ないし10.0重量%の範囲にある。該生成共重合体溶液はケトンまたはアルコールと接触させることにより該環状オレフィン系ランダム共重合体が析出する。析出した共重合体を濾過、遠心分離などの分離手段によつて分離することにより、本発明の環状オレフィン系ランダム共重合体が得られる。該ケトンまたはアルコールの使用割合は該生成共重合体溶液100重量部に対して通常200ないし1000重量部、好ましくは300ないし500重量部の範囲である。ケトンとしては、アセトン、メチルエチルケトン、ジエチルケトン、メチルイソブチルケトン、ジプロピルケトン、セチルアセトンなどの炭素原子数が3ないし7のケトンを例示することができる。アルコールとしてはメタノール、エタノール、プロパノール、イソプロパノール、ブタノール、sec-ブタノール、tert-ブタノールなどの炭素原子数が1ないし4のアルコールを例示することができる。該ケトンまたはアルコールは少量の水を含有していても差しつかえない。該ケ

トンはまたはアルコールが通常 0.1ないし10重量%、好ましくは1ないし5重量%の水を含有する混合溶液を使用すると、未反応環状オレフィン単量体および低分子量重合体の含有量が少なくなつて密着度が大いなる該重合体粉末が得られるので好適である。該生成重合体溶液と該ケトンまたはアルコールとの接触は通常0ないし100℃、好ましくは10ないし70℃、特に好ましくは該ケトンまたはアルコールの沸点近傍の温度で攪拌条件下で実施され、たとえば通常タービン翼、樹歯翼などの攪拌翼を備えた槽型混合器を用いて実施され、その際の攪拌回転数は通常200ないし2000、好ましくは800ないし1500rpmである。

該接触処理によつて該環状オレフィン系ランダム共重合体は通常粉末状で析出し、懸濁液が形成される。該共重合体を含む懸濁液は遠心分離、濾過などの分離手段によつて該共重合体と母液に分離される。析出分離した該共重合体をさらにケトンで抽出処理を施すことにより、未反応環状オレフィン単量体および低分子量重合体の含有率が少

なく、分子量分布および組成分布が狭く、ガラス転移温度の高い環状オレフィン系ランダム共重合体が得られるので好適である。その際のケトンの割合はケトン中の該共重合体の濃度が通常10ないし100g/l、好ましくは30ないし60g/lの範囲であり、接触の際の温度は通常10ないし85℃、好ましくは15ないし80℃である。該共重合体とケトンとの接触処理は通常攪拌条件下で実施され、たとえば通常タービン翼、樹歯翼などの攪拌翼を備えた槽型混合器を用いて実施され、その際の攪拌回転数は通常50ないし400rpm、好ましくは100ないし200rpmである。接触に要する時間は通常1ないし8時間、好ましくは2ないし5時間である。使用されるケトンとしては析出処理に例示したケトンを同様に例示することができる。ケトンとの接触処理の施された該共重合体は遠心分離、濾過などの分離手段により分離することができる。分離された該共重合体は必要に応じてさらにケトンによる洗浄を施すことができ、その際の洗浄条件は前記ケトンとの接触処理条件と同じである。ま

た、上記した方法以外の方法、たとえば溶液の蒸留あるいは重合液を高圧下とした後常圧下にフラッシュするなどの方法で共重合体を析出、回収することができる。

本発明の該共重合体は該共重合体中に含まれる未反応環状オレフィン単量体および低分子量重合体の含有量が少ないので光学材料の分野、とくに光学メモリアイスの用途に成形した場合に乱反射などによるノイズが減少するようになるという特徴がある。

一方、本発明の方法で得られる環状オレフィン系ランダム共重合体は透明性、耐熱性、耐熱老化性、耐薬品性、耐溶剤性、誘電特性及び種々の機械的特性に優れ、かつ分子量分布および組成分布が狭く均一性に優れているので、たとえばその低分子量体は合成ワックスとしてろうソク用途、マツチ軸木含浸剤、紙加工剤、サイズ剤、ゴム老化防止剤、段ボール耐水化剤、化成肥料速効化剤、蓄熱剤、セラミックバインダー、紙コンデンサー、電線、ケーブル等の電気絶縁材、中性子減速材、

繊維加工助材、建材撥水材、塗装保護剤、つや出し剤、チクソトロピー付与剤、鉛筆・クレヨン・芯硬化付与剤、カーボンインキ基材、静電複写用トナー、合成樹脂成形用滑剤、離型剤、樹脂着色剤、ホットメルト接着剤、潤滑用グリースなどの分野に利用できる。また、その高分子量体は光学レンズ、光ディスク、光ファイバー、ガラス窓用途などの光学分野、電気アイロンの水タンク、電子レンジ用品、液晶表示用基板、プリント基板、高周波回路板、透明導電性シートやフィルムなどの電気分野、注射器、ピペット、アニマルゲージなどの医療、化学分野、カメラボディ、各種計器類ハウジング、フィルム、ヘルメットなど種々の分野で利用できる。

一方、環状オレフィン含有量が約20モル%以下の場合には、形状記憶性を利用した分野、断熱材あるいはチューブとしての利用が可能である。具体的には、異形パイプの継手、パイプ・棒の内外部のラミネート材、光ファイバーコネクタ・締め付けピン、ギブス、容器、自動車バンパー、各種

間隙防止材、金属表面材との積層体として制振材（防音材）あるいは医療用チューブなど種々の分野で利用できる。

〔実施例〕

次に、本発明の環状オレフィン系ランダム共重合体を実施例により具体的に説明する。なお、実施例および比較例において得られた環状オレフィン系ランダム共重合体の物性は次に示す方法により求めた。

〔ポリマー基本物性測定法〕

共重合体組成（モル％）：予め ^{13}C -NMR（200メガHz）によって決定した環状オレフィン系ランダム共重合体の環状オレフィン成分単位の含有率を基準とし、赤外分光法によって環状オレフィン成分単位に基づく吸収帯のピークの高さと環状オレフィン成分単位との含有率との間の検量線を作成した。該環状オレフィン系ランダム共重合体の赤外吸収スペクトルの上記吸収帯のピーク高さを測定し、環状オレフィン成分の含有率を

求めた。また、該環状オレフィン系ランダム共重合体がエチレンと環状オレフィンとの共重合体である場合にはエチレン成分単位の含有率は環状オレフィン成分単位の残余として求めた。

〔 η 〕：135℃でウエロード型粘度計を用い、極限粘度を測定した。

分子量分布（ M_w/M_n ）：GPC 法による。
ガラス転移温度（ T_g ）：デュボン社製 Dynamic Mechanical Analyser (DMA) により求めた。
結晶化度：X線回折法による。

実施例 1

攪拌翼を備えた 2 重重合器を用いて、連続的にエチレンと 6-エチルビシクロ（2,2,1）ヘプト-2-エン（表 3 の（ア）；以下 MBH と略）の共重合反応を行った。すなわち、重合器上部から MBH のトルエン溶液を、重合器内での MBH 濃度が 60 g/l となるように毎時 0.9 l、触媒として $\text{VO}(\text{OC}_2\text{H}_5)_2\text{C}_2\text{H}_5$ のトルエン溶液を重合器内でのバナ

ジウム濃度が 1 mmol/l となるように毎時 0.7 l（このときの供給バナジウム濃度は、重合器中濃度の 2.86 倍である）、エチルアルミニウムセスキクロリド（ $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{Cl}$ ）のシクロヘキサン溶液を重合器内でのアルミニウム濃度が 4 mmol/l となるように毎時 0.4 l の速度でそれぞれ重合器内に連続的に供給し、一方、重合器下部から、重合器内の重合液が常に 1 l になるように連続的に抜き出す。また、重合器上部からエチレンを毎時 40 l、空気を毎時 80 l の速度で供給する。共重合反応は、重合器外部にとりつけられたジャケットに冷媒を循環させることにより 10℃で行った。上記条件で共重合反応を行うと、エチレン・MBH ランダム共重合体を含む重合反応混合物が得られる。重合器下部から抜き出した重合液に、メタノールを少量添加して重合させ、大量のアセトン/メタノール中に投入して、生成共重合体を析出させた。共重合体を十分にアセトンで洗浄後、80℃で一昼夜減圧乾燥した。以上の操作で、エチレン・MBH ランダム共重合体が毎時 50 g の速度で得られた。

^{13}C -NMR 分析で測定した共重合体のエチレン組成は 62 モル％、135℃デカリン溶液中で測定した極限粘度（ η ）は 1.79、ヨウ素価は 0.9 であった。

X線回折による結晶化度は 0％であり、透明性は、ASTM D 1003-52 に準拠した度数（ヘイズ）計で 1 mm シートについて測定したところ 3.4％であった。

ガラス転移温度 T_g は、デュボン社製 Dynamic Mechanical Analyser (DMA) により、損失弾性率 E'' を 5℃/min の昇温速度で測定し、そのピーク速度から求めたところ 100℃であった。さらに融点 T_m は、デュボン社製 990 タイプの DSC により 10℃/min の昇温速度で -120℃～400℃の範囲で測定したところ、融解曲線（ピーク）は観察されなかった。

実施例 2～8 および比較例 1～2

実施例 1 の共重合条件を表 3 のようにした以外は同様にして連続共重合を行った。得られた共

重合体の物性を表 3 に示した。

比較例 3~8

充分攪拌した 500 ml のセバブルフラスコに攪拌羽根、ガス吹込管、温度計及び滴下ロートを取り付け充分空室で置換した。このフラスコにモレキュラーシーブで脱水乾燥したトルエン 250 ml を入れた。空室流通下フラスコに、環状オレフィンとして表 3 の (ア) を 7.5 g、エチルアルミニウムセスキクロリド ($\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{Cl}$) を 1 ミリモル、滴下ロートに $\text{VO}(\text{OC}_2\text{H}_5)_2$ を 0.25 ミリモル加えた。

ガス吹込管を通してエチレン 10 ml/hr 、窒素 40 ml/hr の混合ガスを 10°C に制御したフラスコに 10 分間通した。滴下ロートからエチルアルミニウムセスキクロリドを滴下して共重合反応を開始し、前記の混合ガスを通しながら 10°C で 30 分間バッチ式共重合反応を行った。メタノール 5 ml を重合溶液に添加して共重合体反応を停止した。反応停止後の重合液を大量のメタノールおよびアセトン中

に投入して共重合体を析出させ、さらにアセトン 5.4 g を得た得られた共重合体の物性を、実施例 1 と同様の方法で測定した。結果を表 4 に示した。

表 3 環状オレフィン





化 合 物 名	
(ア) 	C_6H_8 6-エチルビシクロ[2,2,1]ヘプト-2-エン
(イ) 	C_6H_8 6-メチルビシクロ[2,2,1]ヘプト-2-エン
(ウ) 	トリシクロ[4,3,0,1 ²³]-3-デセン
(エ) 	ビシクロ[2,2,1]ヘプト-2-エン

表 4. 連続共重合結果

	環状オレフィン ³⁾		触			媒		エチレン 供給量 (g/hr)	重合温度 (℃)	生成共重 合体収量 (g/hr)
	名 称 (g/g)	重合器内濃度 (g/g)	バナジウム化合物		アルミニウム化合物					
			名 称 (mmol/g)	重合器内濃度 (mmol/g)	供給濃度／重合器内濃度 比	名 称 (mmol/g)	重合器内濃度 (mmol/g)			
実施例 1	(ア)	6.0	VO(OC ₂ H ₅) ₂ C ₂ H ₅	1	2.86	Al(C ₂ H ₅) ₃ C ₂ H ₅	4	4.0	1.0	5.0
" 2	"	"	"	"	"	"	"	8.0	"	8.0
" 3	"	"	"	"	"	"	"	5.0	3.0	6.4
" 4	"	"	VOC ₂ H ₅	"	"	"	8	8.0	1.0	8.4
" 5	(イ)	"	VO(OC ₂ H ₅) ₂ C ₂ H ₅	"	4.5 ²⁾	"	4	4.0	"	4.8
" 6	(ウ)	"	"	"	2.86	"	"	"	"	5.0
" 7	(エ)	"	"	"	"	"	"	"	"	5.2
" 8	(フ)	"	"	"	7 ³⁾	"	1.0	"	"	4.8
比較例 1	"	"	"	"	1.3 ⁴⁾	"	8	"	"	5.8
比較例 2	"	2.0	"	"	2.86	"	4	8.0	3.0	7.4

* 1) 表 3 の環状オレフィン

* 2) バナジウム化合物のトルエン溶液：毎時 0.44 g、環状オレフィンのトルエン溶液：毎時 1.16 g

* 3) " : " 0.29 g、" : " 1.31 g

* 4) " : " 0.15 g、" : " 1.45 g

表 4 (続 き)

	共 重 合 体 物 性						
	エチレン含量 (mol %)	(η)	ヨウ素価	結晶化度 %	ヘイズ %	DMA-Tg ℃	DSC-Tm ℃
実施例 1	6.2	1.79	0.9	0	3.4	10.0	—
" 2	7.0	2.18	1.0	0	3.5	7.3	—
" 3	8.4	2.74	0.8	0	5.5	3.0	—
" 4	7.1	2.20	0.9	0	3.4	7.4	—
" 5	6.3	1.92	0.8	0	5.7	9.9	—
" 6	6.2	1.82	1.0	0	4.2	9.8	—
" 7	6.4	1.75	0.9	0	3.9	9.9	—
" 8	6.8	1.82	1.0	0	11.6	9.2	—
比較例 1	6.4	2.12	0.9	2	18.4	9.7	7.4
" 2	9.2	3.52	0.8	3	13.2	-5	11.2

表 5. パッチ共重合結果

	環状オレフィン ¹⁾	融 媒				エチレン 供給量 (ℓ/hr)	重合温度 (℃)	共重合体 収量 (g)	
		バナジウム化合物		アルミニウム化合物					
		名 称	量 (g)	名 称	量 (mmol)	名 称	量 (mmol)		
比較例 3	(ア)	7.5	VO(OC ₂ H ₅)C ₂	0.25	Al(C ₂ H ₅) ₃ C ₂	2.5	10	10	5.4
" 4	"	"	"	"	"	"	30	"	9.3
" 5	"	2.5	"	"	"	"	50	30	9.4
" 6	(イ)	7.5	"	"	"	"	10	10	4.9
" 7	(ウ)	"	"	"	"	"	"	"	6.8
" 8	(エ)	"	"	0.125	"	1.25	"	"	4.5

1) 表3の環状オレフィン

(発明の効果)

本発明の環状オレフィン系ランダム共重合体は透明性、耐熱性、耐熱老化性、耐薬品性、耐溶剤性、誘電特性及び種々の機械的特性に優れ、かつ分子量分布及び組成分布が狭く均一性に優れるという特徴を有している。また、本発明の環状オレフィン系ランダム共重合体は高密度が大きく成形時のハンドリングに優れるという特徴があり、また共重合体中に含まれる未反応環状オレフィン単量体および低分子量重合体の含有量が少ないので光学材料の分野、とくに光学メモリディスクの用途に成形した場合に、乱反射などによるノイズが減少するようになるという特徴を有している。

出願人 三井石油化学工業株式会社
代理人 山 口 和

表 5 (続 き)

	物				性			
	エチレン含量 (mol %)	(g)	ヨウ素濃度 %	結晶化度 %	ヘイズ		DSC-Tm ℃	Td/°h
					%	℃		
比較例3	64.1	4.98	0.9	0	10.2	8.8	—	9.4
4	73.2	5.08	0.8	0	18.2	6.8	—	8.3
5	93.6	4.32	1.0	17	58.7	-10	1.21	11.2
6	56.0	5.12	0.9	0	9.4	11.1	—	7.6
7	54.3	4.02	0.8	0	14.3	11.6	—	8.2
8	64.3	2.78	1.0	3	11.5	9.2	7.5	5.7

[Date of extinction of right]